

Carbofol® PEHD 507 2,0 g/g

glatt / glatt

	Prüfnorm	Einheit	Wert
Dicke	DIN EN 1849-2	mm	2,0
Länge	DIN EN 1850-2	m	120
Breite	DIN EN 1850-2	m	5,10
Rollengewicht ca.	./.	kg	1157
Streckspannung	DIN EN ISO 527-3	MPA	15
Streckdehnung	DIN EN ISO 1133 190/5	%	12
Schmelze – Massefließrate (MFR)	DIN EN ISO 11358	g/10 min.	2,50
Russgehalt	DIN EN ISO 11358	%	2,2
Russverteilung	ASTM D 5596	Kategorie	1 – 2
Dichte	DIN EN ISO 1183	g/cm ³	0,942
Maßänderung 1h/120°C	DIN EN ISO 14632	%	≤ 3

Stand: 12.03.2015

Carbofol PEHD 507 mit Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik, Zulassung-Nr. Z-59.21-217.